

# BONTAMIDE 聚醯胺樹脂 (Polyamide Resin)

ISO 9001

(環氧樹脂用固化劑)

品名	胺價	黏度 (CPS/25°C)	色度 (Gardner) (MAX)	活氫 當量 (AHEW)	混合比 PHR (EEW=190)	可使用 時間/分 (25°C/100g)	用途					特 性
							接 著	積 層	灌 注	塗 料	土 木	
2010	210±30	(40°C) 50000~70000	8	180	100	360	○	○		○		耐水，耐油與耐化學藥品性佳。
2010-60	140±30	200~500	8	300	(EEW=450) 50~80	—	○	○		○		低黏度，特性同上。
2010-70	160±30	400~2000	8	260	(EEW=450) 40~70	—	○	○		○		中黏度，特性同上。
2030	310±30	(40°C) 9000~14000	8	125	100	110	○	○		○	○	標準型，接著劑，富韌性。
2031	280±30	(40°C) 9000~14000	8	125	100	70	○	○		○	○	特性同上，較無刺激味。
2031-1	240±30	(40°C) 8000~14000	8	125	70~100	54	○	○		○	○	特性同上，較無刺激味。
2032	260±30	(40°C) 10000~20000	8	150	100	45	○	○		○	○	特性同上，後期硬化較快。
2038	230±30	(40°C) 8000~12000	8	150	70~100	55	○	○		○	○	特性同上，不油面，無刺激味。
2040	360±30	6000~12000	12	120	50	100	○	○		○		水性乳化型，壁材不垂流， 新舊水泥界面接著。
2050	370±30	10000~15000	8	100	50	136	○	○		○	○	韌性強，可使用時間長，適砂輪
2055	240±30	2500~3200	10	170	100	50	○	○		○	○	地床潮濕面用底塗。
2060	320±30	6000~12000	8	110	50	35	○		○	○		低溫及水中可硬化，潮濕面附着 性佳。
2070	400±30	2500~3500	8	90	50	100	○	○	○		○	使用時間長，樹脂砂漿用，中粘 度。
2080	420±30	1500~3000	8	80	50	73	○	○	○		○	特性同上，適冬季使用。
2082	380±30	2000~4000	8	90	50	55	○	○	○		○	特性同上。
2085	360±30	1000~1500	8	110	100	50	○		○	○		富韌性，耐衝擊。
2090	390±30	500~800	8	120	50	190	○		○			低發熱，低黏度，可使用時間 長。
2100	460±30	300~500	8	100	50	120			○	○		低黏度，可使用時間長。
2103 系列	480±30	150~250	6	70	33	20			○	○		黏度低，密著性佳，耐化學藥品 性優。
2105	420±30	400~600	8	100	50	84	○	○	○	○		低黏度，可使用時間長，較快硬 化，樹脂砂漿用。
2108	350±30	700~1000	8	110	50	30	○	○	○	○		黏度低，硬化後較不產生油面， 樹脂砂漿中塗流展法用最適宜。
2110	600±30	1500~2500	8	80	45	23	○		○	○		高反應型硬化劑。
2120	800±30	300~500	8	45	25	30	○		○	○	○	低黏度，速硬化，耐化學藥品性 佳。

# BONTAMIDE 聚醯胺樹脂 (Polyamide Resin)

ISO 9001

(環氧樹脂用固化劑)

品名	胺價	黏度 (CPS/25°C)	色度 (Gardner) (MAX)	活氫 當量 (AHEW)	混合比 PHR (EEW=190)	可使用 時間/分 (25°C/100g)	用途					特性
							接 著	積 層	灌 注	塗 料	土 木	
2210	150±30	1500~3000	7	150	(EEW=450) 30~40	—				○		耐化學藥品性，濕潤面，低溫可用，附著金屬特佳。
2230	200±30	200~500	7	200	(EEW=450) 40~50	—				○		耐水性，濕潤面，密著性佳。
2320	350±30	(40°C) 4000~8000	12	180	100	30	○					特殊面接著，高剝離強度，耐衝擊。
2490 系列	200±30	9000~14000	10	280	200	55	○					非鐵金屬、ABS、PU、橡膠、PC 採光罩及木材接著佳。
3116	450±30	15000~25000	8	185	1:1:1	60					○	水性環保型硬化劑，具優異流動性，易塗刷、物性佳、光澤優。
3118 系列	370±30	30000~40000	8	185	1:1:1 有加水	60		○		○	○	3118-2 比水比 1010=1 比 1 比 1 先與水混合再加環氧樹脂可自行乳化成水性環氧樹脂，濕潤面水泥地床用，新舊水泥面接合。